

Серия	Название материала	Производитель	Толщина основы (мм)	МЗП (г/м²)	Гарантия на технические характеристики	Гарантия на сохранность внешнего вида	Толщина полимерного покрытия (мкм)	Полимерная основа	Поверхность	Покрытие обратной стороны
ЭЛИТ	Кварцит ^{н/п}	ArcelorMittal Бельгия	0,5	ZA255	50	35	55	Полиуретан	Глянцевая	TwinColor
	Кварцит Лайт ^{н/п}	ArcelorMittal Бельгия	0,5	ZA255	30	15	25	Полиуретан	Матовая	TwinColor
	PurPro 	Россия	0,5	Z275	40	20	40	Полиуретан	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	GreenCoat Pural БТ матовый 	SSAB Финляндия	0,5	Z275	50	25	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая
	PurPro матовый	Россия	0,5	Z275	40	20	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая/RAL1015
	Velur	Россия	0,5	Z275	25	15	30-35	Полиэфир	Матовая	TwinColor
	Атлас	Россия	0,5	Z275	25	15	25	Полиэфир	Глянцевая	TwinColor
ПРЕМИУМ	PurLite матовый	Россия	0,5	Z180	30	15	35	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая/RAL1015
	Полидэкстер	Россия	0,5	Z180	25	15	25	Полиэфир	Матовая	TwinColor
	Сатин	Россия	0,5	Z100-140	20	10	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Сатин матовый	Россия	0,5	Z180	25	15	35 25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая/RAL1015
	Сатин матовый TX	Россия	0,5	Z180	25	15	35 25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая/RAL1015
	RoofTop Бархат	Северсталь Россия	0,5	Z180	25	10	25-30	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая
	Drap	Россия	0,45/0,5	Z100-140	20	10	25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая
	Drap TX	Россия	0,45/0,5	Z100-140	20	10	25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая
	Drap TP	Россия	0,45/0,5	Z100-140	20	10	25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая
	Drap TP Слим	Россия	0,45	Z60-100	10	5	25-35	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая
	Drap CT Слим	Россия	0,45	Z60-100	10	5	25-35	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая
	Drap CT двухсторонний	Россия	0,45	Z100	20	10	25	Полиэфир	Матовая	Равна лицевой
СТАНДАРТ	Полиэстер	Россия	0,4*	Z60-100	2	2	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Полиэстер	Россия	0,45	Z60-100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Полиэстер Слим	Россия	0,5/0,7	Z60-100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Полиэстер Слим	Россия	0,45	Z60-100	2	1	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Полиэстер	Россия	0,7	Z60-100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Полиэстер	Россия	0,8	Z100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая
	Полиэстер двухсторонний	Россия	0,4	Z60-100	2	2	25	Полиэфир	Глянцевая	Равна лицевой
	Полиэстер двухсторонний	Россия	0,45/0,7	Z60-140	10	5	25/25	Полиэфир	Глянцевая	Равна лицевой
	Полиэстер матовый двухсторонний	Россия	0,4	Z100	2	-	-	Полиэфир	Матовая	Равна лицевой
	Цинк	Россия	0,3/0,35/0,4/0,45/0,5/0,55/0,6/0,7/0,8/0,9	Z60-140	6 месяцев	-	-	-	-	-
ДИЗАЙН	Принт Элит	Южная Корея	0,45	Z140	20	10	30	Полиэфир	Матовая	TwinColor
	Принт Элит двухсторонний	Южная Корея	0,45	Z140	20	10	30/30	Полиэфир	Матовая	Равна лицевой
	Принт Премиум	Россия	0,45	Z100-140	10	5	25	Полиэфир	Матовая	TwinColor
	Принт Премиум двухсторонний	Россия	0,45	Z100-140	10	5	25/25	Полиэфир	Матовая	Равна лицевой

(*) - для изготовления продукции возможно применение электроцинкованного подката с защитным слоем Zn 40

 - в полимерном покрытии есть гранулы полиамида

н/п - временно не поставляется